



TERRASSIÖLID

004
Douglase
Naturaaltoon006
Bangkirai
Naturaaltoon007
Tiigipuu
Värvitu009
Lehise
Naturaaltoon010
Termopuit
Naturaaltoon013
Garapa
Naturaaltoon014
Massaranduba
Naturaaltoon016
Bangkirai
Tume019
Hall021
Raba tamm

KIRJELDUS

Satiinmatt dekoratiivne, õlide baasil puiduviimistlusvahend kõikidele puiduliikidele. Mikropoorne pind võimaldab puidul hingata ning vähendab puidu pundumist ja kokkutõmbumist. Vetthülgav, ilmastiku- ja UV kindel viimistlus ei pragune ega kooru.

Värskendamiseks kanda pinnale uus õhuke kiht õli (ei vaja eelnevat lihvimist).

Lihtne ja mugav peale kanda, ei moodusta kilet.

SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo terrassiõlid kaitsevad puitterraste, aiamehla ja vaheseinu, mis on valmistatud okas- ja värispuidust, nt. immutatud mänd, Douglase Kuusk, Seeder, Tamm või Bangkirai - sobib ka Tiigi, Eukalüpti ja muude eksotiliste puiduliikide viimistlemiseks.

KOOSTISAINED

Baas: naturaalsed taimeõlid ja vahad (päevalille- ja sojaoa õli) raudoksiid ja orgaanilised pigmendid

Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abiained

Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba)

VOC klassifikatsioon kooskõlas EL-i eeskirjadega (2004/42/EC): alla 500gr/l.

TEHNILISED ANDMED

Erikaal (tihedus): 0.85-0.95 g/cm³

Viskoossus: 30-60s DIN EN ISO 2431/3 mm

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Leekpunkt: >60°C - DIN EN ISO 2719

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.

EELTÖÖD

Puidu pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisaldus 18%). Osmo terrassiõli on valmis kasutamiseks. Ära lahjenda, sega hoolikalt.

Pind peab olema puhas, kuiv. Puhasta või lihvi õrnalt eelnevalt töödeldud pind. Eemalda vana lakk.

Kõvad ja õlirikkad puiduliigid (nt. Massaranduba, Bangkirai, Garapa, Teak) soovatakse enne viimistlust lasta seista ilmastiku käes vähemalt 4 nädalat või puhastada pind White Spiritiga. Vaigused puiduliigid (nt. Lehis, Ebatsuuga) lasta seista enne viimistlemist ilmastiku käes vähemalt 6 nädalat. Vaakummutatud puit lasta enne viimistlemist ilmastiku käes seista vähemalt 3 kuud.

Juba halliks tõmmanud puit puhastada Osmo puidupinna taastamisvahendiga Kraft- Gel (6609).

Tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet äärepeal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

Täiendava kaitse sine, mädaniku ja putukate eest soovatakse puit võimalusel katta igast küljest Osmo WR värvitu puiduimmutiga (4001)*.

* Kasutage biotsiide ohutult! Enne kasutamist lugege alati läbi tootel olev infosilt.



PEALEKANDMINE

Kanda pinnale õhuke ja ühtlane kiht piki puidusüüd hõõrudes, kasutades Osmo naturaalsete harjastega pintsli või puuvillast lappi (nt. aiapäõblile).

Suurematel pindadel soovitame kasutada Osmo põrandapitsli 150 mm, mis on mõeldud just terrassidele. Kanda peale ühtlase ja õhukese kihina.

Laske kuivada 12 tundi, tagades hea ventilatsioon. Pärast kuivamist kanda peale teine kiht õhukeselt ja ühtlaselt.

Vähem intensiivse tooni soovi korral võib teise kihina pealekanda Osmo värvitu libisemisvastase terrassiõli (430).

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 12 tundi (23°C/50% õhuniiskust). Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KATVUS

1 L - 24 m² üks kiht

Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hõõveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.

MÄRKUS

Osmo tiigiõli 007 on värvitu ja seega pakub ainult osalist kaitset UV-kiirguse eest (puidu hallinemine).

HOIATUS

Hoidke eemale laste käeulatuselt. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Sisaldab 2-butanoonoksiimi, mis võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. NB! Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumast (Isesüttimise oht!). Kuiv viimistlus kooskõlas Saksamaa DIN 4102 (tule käitumine ehitusmaterjalide ja nende komponentide) ja klass B 2 (normaalne mittesüttivus) sertifikaatidega.

Ohutuskarti küsida eraldi.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITONID

- 004 Douglas Naturaaltoon
- 006 Bangkirai Naturaaltoon
- 007 Tiigipuu Värvitu
- 009 Lehis Naturaaltoon
- 010 Termopuit Naturaaltoon
- 013 Garapa Naturaaltoon
- 014 Massaranduba Naturaaltoon
- 016 Bangkirai Tume
- 019 Hall
- 021 Raba tamm

PURKIDE SUURUSED

0.75 L; 2.50 L; 25 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2015