



TERRASSEN-ÖL

Dažādas krāsas un nepārspējama ilgmūžība – jebkuros laikstākļos!



004
Douglas egle
dabiska



006
Bangkirai
dabiska



007
Tikkoks
bezkrāsaina



009
Lapegle
dabiska



010
Termokoksne
dabiska



013
Grapa
Dabiska



014
Massaranduba
Dabiska



016
Bangkirai
Tumša



019
Pelēka



021
Purva ozols



1 Kārtā

Produkta apraksts:

Caurspīdīga koksnes kodne uz satīna eļļas bāzes visa veida koksnei āra zonās. Mikroporainā kodne ļauj koksnei elpot, kā arī samazina uzbriešanu un saraušanos. Ūdensnecaurļaidīga, īpaši izturīga pret laikstākļiem un UV starojumu. Neplaisā, neatdalās, neveido plēksnes un gaisa burbulišus. Viegla pārkrāsošana bez slipēšanas vai gruntēšanas. Vienkārša un ērta lietošana. Koksnes kodne ir apstrādājama uzklāšanas laikā. Nožuvusi koka kodne ir droša cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (izturīga pret siekalām un sviedriem pēc Vācijas standarta DIN 53160, piemērota bērnu rotaļlietām pēc standarta EN 71.3).

Pielietojums:

Osmo Terrassen-Öl, eļļa terases dēļiem aizsargā un kopj koka āra dēļus, dārza mēbeles un aizslietņus, kas izgatavoti no dažādiem skujukokiem un vērtīgo koku sugu koksnes, piemēram, ar spiedienu impregnētas priedes, zaļās duglāzijas, ciedra, ozola vai bangkirai koksnes. Tā ir piemērota arī kā caurspīdīgs tikkoka, eikalipta un citu vērtīgo koku sugu koksnes, kā arī termiski apstrādātas koksnes krāsu apstrādes līdzeklis.

Sastāvdaļas:

Izstrādāta uz dabīgas augu eļļas bāzes (saulespuķu eļļa un sojas eļļa), dzelzs oksīds un organiskie pigmenti, sikatīvi (žūšanas veicinātāji) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Gaistošās sastāvdaļas: dearomatizēts vaiņspirts (bez benzola). GOS ierobežojums saskaņā ar ES regulu (2004/42/EK): nav piemērojams. Detalizēta sastāvdaļu deklarācija ir pieejama pēc pieprasījuma.

Tehniskā informācija:

Blīvums: 0,85–0,95 g/cm³

Viskozitāte: 30–60 s DIN EN ISO 2431/3 mm, viskoza

Smarža: vāja/maiga, pēc nožūšanas – bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: > 60 °C, saskaņā ar DIN EN ISO 2719 pH vērtība: nav nepieciešama

Uzglabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja produkts tiek uzglabāts slēgtā oriģinālajā iepakojumā. Ja eļļa aukstumā ir sabiezējusi, pirms lietošanas 24 stundas turēt istabas temperatūrā.

Virsmas sagatavošana:

Koka sugām ar augstu dabiskās koksnes ekstraktvielu saturu pirms sākotnējās apstrādes ir jāļauj nostāvēties (vismaz četras nedēļas) vai tās ir jātīra ar Osmo Pinselreiniger und Verdünner šķīdinātāju. Sveķainai koksnei, piemēram, lapeglei vai zaļajai duglāzijai, ir jānostāvas vismaz sešas nedēļas. Ar spiedienu impregnētam kokam, piemēram, Massaranduba, Bangkirai vai Garapa ir jānostāvas vismaz trīs mēnešus. Pelēkas koksnes krāsas atjaunošana, pirms Osmo Terrassen-Öl uzklāšanas, jāveic ar Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Ge. Koka virsmai ir jābūt tīrai, sausai un nesasalušai (mitruma saturs zem 20%). Osmo Terrassen-Öl ir gatava lietošanai. Nešķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Pirms uzklāšanas rūpīgi notīriet vai viegli noslipējiet veco mikroporaino kodni un pilnībā noņemiet veco laku. Slipēšanas laikā vienmēr lietojiet putekļu masku. Ja iespējams, sākumā uz visām pusēm uzklājiet pirmo kārtu. Ja nepieciešama papildu aizsardzība pret zilējumu, pušānu vai insektiem, koku vēlams vispirms no visām pusēm apstrādāt ar Osmo WR Impregnation.



Virsmas apstrādes rezultātu ietekmē dažādi faktori, piemēram, koksnes stāvoklis, tāpēc eļļu vēlams vispirms izmēģināt uz neredzamas vai citas vietas, it īpaši, ja strādājat ar nezināmām virsmām.

Lietojuma veidi:

Uzklājiet eļļu uz tīras un sausas koksnes ar Osmo Otu vai neplūksnājošu drānu. Vienmēr uzklājiet pa koka šķiedru virzienā. Ātrai un vieglai uzklāšanai iesakām izmantot Osmo Sarene terasēm otu (150 mm), kas ir īpaši pielāgota terases dēļiem un ļauj uzklāt eļļu stāvat. Uzklājiet plānā, vienmērīgā kartā. Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Pēc tam uzklājiet otru pārklājumu – arī plānā kartā. Ja vēlaties nemanāmāku krāsu, beigu pārklājumam izmantojiet caurspīdīgo Anti-Rutsch Terrassen-Öl neslidošo eļļu terases dēļiem.

Darbarīku tīrīšana:

Osmo Pinselreiniger und Verdünner šķīdinātāju.

Žūšanas laiks:

Aptuveni 12 stundu (normāli klimatiskie apstākļi, 23° C/50 % rel. mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas laiku.

Izlietojums:

Produkta izlietojums vienam slānim ir 24 m²/1 l. Tas var ievērojami atšķirties atkarībā no koksnes veida. Visa sniegtā informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/pulētām virsmām. Atšķirīgām virsmām var būt atšķirīgs produkta patēriņš.

Piezīme:

Kā caurspīdīgu beigu pārklājumu aizslietņiem rekomendējam no ultravioletajiem stariem aizsargājošo eļļu Osmo UV-Schutz-Öl / UV-Schutz-Öl Extra, bet terases dēļiem Anti-Rutsch Terrassen-Öl neslidošo eļļu. To lietošana nodrošina augstāku aizsardzību pret pigmentiem, kā arī palielina virsmas noturību pret laikapstākļiem. Virsmām, kas ir pakļautas īpašām mehāniskām slodzēm, (piemēram, terase) iesakām virsmu pārbaudīt vismaz reizi gadā un nepieciešamības gadījumā veikt atkārtotu pārklājuma uzklāšanu. Virsmas īpašību dēļ šķautņainas vai gropētas virsmas, kā arī rupjas (zāģētas) koka virsmas absorbē vairāk produkta uz kvadrātmetru nekā gludas virsmas.

Daudzas koku sugas satur ūdenī šķīstošas krāsainas ekstraktvielas, kas var dabīgi izdalīties nostāvēšanās laikā.

Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Izvairieties no kontakta ar acīm, ādu un drēbēm. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Uzmanību: Uzreiz pēc lietošanas izskalojiet jebkādu drānu, kas ir piesūkusies ar šo produktu, vai to glabājiet hermētiskā tvertnē (pašaizdegšanās risks). Nožuvis pārklājums ir klasificējams kā B2 (normāla uzliesmojamība) atbilstoši DIN 4102 prasībām. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Utilizācija:

Atbrīvojieties no produkta pārpalikumiem un pilnībā iztukšotā iepakojuma saskaņā ar vietējiem oficiālajiem noteikumiem (ES Atkritumu kods Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Krāsu toni:

004 Douglas egle-dabiska
006 Bangkirai-dabiska
007 Tikkoks-bezkrāsaina
009 Lapegle-dabiska
010 Termokoksne-dabiska
013 Grapa-dabiska
014 Massaranduba-dabiska
016 Bangkirai-tumša
019 Pelēka
021 Purva ozols

Izmērs:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Minētā informācija ir sniegta atbilstoši mūsu rīcībā esošajai informācijai, bet par to neuzņemamies atbildību.

Versija 09/20